ХИМПРОДУКТ

Жидкость 136-157М
ТУ 6-02-694-76

Состав: Жидкость 136-157М представляет собой метилгидросилоксановый полимер.

Применение: Жидкость 136-157М предназначена для придания гидрофобных (водоотталкивающих) свойств различным тканям, бумаге и коже. Для улучшения влагостойкости асбоцементных и гипсокартонных плит, керамических материалов, фарфоровых и стеклянных изоляторов и строительных материалов. Для приготовления антиадгезионных смазок для стеклоформующих поверхностей.

Особенности:

- Покрытия жидкостью 136-157М не препятствуют нормальному воздухообмену конструкции, не меняют внешнего вида материала, способствуют уменьшению загрязняемости фактурного слоя и увеличивают срок его службы.
- Покрытия жидкостью 136-157М препятствуют снижению теплоизоляционных свойств материала, обладают хорошей стойкостью во времени к действию различных факторов, в том числе попеременного замораживания и оттаивания, а так же устойчивы к действию ультрафиолетовых и инфракрасных лучей, попеременного увлажнения и высыхания.
- После обработки гидрофобизирующими составами строительные конструкции не подвержены разрушающему действию мхов и лишайников.
- Жидкость 136-157М хорошо растворяется в ароматических и хлорированных углеводородах, легко желируется при действии аминов, аминоспиртов, сильных кислот и щелочей. Не растворяется в низших спиртах и воде.

Упаковка: Жидкость 136-157М поставляется в бочках на 200 кг, а также в таре объемом 5, 10, 20 л.

Транспортировка: Транспортировка возможна всеми видами транспорта в упакованном виде в соответствии с правилами перевозки грузов.

Физико-химические характеристики:

Наименование показателя	Норма по ТУ
Внешний вид	Бесцветная или светло-желтая жидкость без механических примесей
Содержание активного водорода, %	1.5 - 1.8
Кинематическая вязкость при 20°С, сСт	10 - 80
Реакция среды (pH водной вытяжки)	6 - 7
Гидрофобизирующая способность, ч, не менее	3

140000, МО, г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д.259,“А”
Тел. (495) 789-9636, 554-8314
www.chemproduct.ru e-mail: info@chemproduct.ru